



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективный состав для огнезащиты и антисептирования древесины. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) или II (вторую) группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:

- огнезащита: обеспечивает I (первую) и II (вторую) группы огнезащитной эффективности (при низком расходе!);
- срок сохранения огнезащитного эффекта до – 7 лет;
- обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени;
- срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет;
- выпускается в красном цвете для контроля качества проводимых работ и бесцветном виде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как защитная и антисептическая пропитка для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.

Через 12-14 дней обработанную древесину можно окрашивать финишными декоративными эмалями на алкидной основе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При контакте с огнем поверхность древесины вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, перекрывающий доступ кислорода к поверхности и не дающий возможность дереву достигнуть температуры воспламенения.






СОСТАВ

Органические и неорганические антипирены, вода. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	для I группы – 250 г/м², для II группы – 150 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-4
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	не менее 48 ч
ЦВЕТ	красный, б/цв.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
СРОК ХРАНЕНИЯ ВСКРЫТОГО СОСТАВА	14 дней
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
СРОК ЗАЩИТЫ	огнезащита до 7 лет биозащита до 10 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000459.04.13 от 05.04.2013

Сертификат соответствия № С-RU.АЖ45.В.00031 от 25.09.2017
(для I и II групп огнезащитной эффективности)

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	96	60	24	2	
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	24				
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4				
ЕМКОСТЬ	 5 кг	 10 кг	 30 кг	 200 кг	 1000 кг